

## PRODUZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

INDIRIZZO INTERNET: [www.stemaurl.it](http://www.stemaurl.it) - [info@stemaurl.it](mailto:info@stemaurl.it)

### SCHEMA INFORMATIVA

In ottemperanza alle disposizioni di legge D. Lgs. n. 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

**Ragione sociale azienda venditrice: Stemau S.r.l.**

**Tipologia del prodotto: MERBAU**



Norme di riferimento: UNI EN 13226 - UNI EN 13227

Nome commerciale: MERBAU

Nome botanico: INTSIA BIJUGA, INTSIA PALEMBANICA

Famiglia: Caesalpinaceae

Provenienza: Asia Sud Orientale, Africa Orientale, Australia

Ossidazione: Bassa

Durezza: Media

Peso specifico: 815 Kg/m<sup>3</sup>

Essiccazione: restringimento basso

Area di crescita: Burma, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Nuova Guinea, Madagascar, isole pacifiche, Australia

Colore: albarno giallo chiaro, durame bruno-rame-rossastro

Caratteristiche: legno molto resistente al calpestio

<b>PARQUET TRADIZIONALE LAMPARQUET CLASSIC 10x55-60x250-300 mm</b>
<b>PARQUET TRADIZIONALE LISTONCINO CLASSIC 14x70-75x300-600 mm</b>
<b>PARQUET TRADIZIONALE LISTONE CLASSIC 15x90x500-1200 mm</b>
<b>PARQUET TRADIZIONALE LISTONE MAXI 14-16x110-150x800-1500 mm</b>
<b>BATTISCOPIA MASSELLO 60x22x2400 mm</b>
<b>BATTISCOPIA MASSELLO 75x10x2400 mm</b>

SELECT	●	TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
NATURE	△	LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
RUSTIC	■	MARCALE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI

### Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti, asciutti e riscaldati con temperatura tra i 16°C e i 23°C e con relativa umidità ambientale tra il 45% ed il 65%.

### Posa

E' consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienta per almeno 24 ore nell'ambiente in cui andrà posato.

Il sottofondo di posa dovrà essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato.

Per il massetto nuovo o preesistente fare riferimento alla norma UNI 11371 del 2017, che definisce dettagliatamente le proprietà e le caratteristiche prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti speciali o a base di anidride (solfato di calcio), destinati alla posa mediante incollaggio di parquet e di pavimenti in legno.

L'umidità della superficie di posa non deve superare il valore del 2% e deve essere verificata tramite igrometro tarato a norma.

La temperatura ottimale è dai 16°C ai 23°C e la relativa umidità tra il 45% ed il 65%. Evitare quindi di sottoporre il pavimento a clima ambientale troppo secco o troppo umido, al fine di evitare deformazioni, assolutamente non dipendenti da difetti di produzione.

Per la posa è consigliato rivolgersi a personale specializzato, accurato e qualificato.

Il prodotto può essere posato anche su pavimenti radianti, se le condizioni d'impianto lo prevedono e rispettano la normativa.

### Specie legnose

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni tipi di legno reagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura, di umidità e di luce solare e possono subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore).

Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della natura e dell'ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e aziende autorizzate al disboscamento, al fine di mantenere e proteggere, in maniera corretta e responsabile, le comunità naturali e le foreste, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

### Manutenzione

Per una buona manutenzione di un pavimento in legno osservare le seguenti precauzioni: prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino, mantenuto pulito per allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive; ordinariamente rimuovere la polvere con scopa a frange o mediante aspirapolvere; abitualmente pulire il pavimento con panno inumidito con acqua e detersivo per pavimenti neutro e non schiumoso; non lavare mai con acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore.

Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.

### Smaltimento

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

**Stemau S.r.l. Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma – Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma – Stabilimento di**

**Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma - Tel 06.30.60.14.38 - Fax 06.62.20.99.24 - [info@stemaurl.it](mailto:info@stemaurl.it) - [www.stemaurl.it](http://www.stemaurl.it)**

**P.I. 01814361000 C.F. 07578980588**