

Olivo



N
E
M
A



Stemau S.p.A.



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: OLIVO



Produzione Pavimenti in Legno

Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13226 - UNI EN 13227

NOME COMMERCIALE: OLIVO O ULIVO

NOME BOTANICO: OLEA EUROPAEA

FAMIGLIA: OLEACEAE

PROVENIENZA: EUROPA

OSSIDAZIONE: BASSA

DUREZZA: MOLTO ELEVATA

DENSITA': DA 1050 A 1150 KG/M³

ESSICCAZIONE: MOLTO LENTA PER EVITARE SPACCHI E FESSURAZIONI

AREA DI CRESCITA: ITALIA

COLORE: GIALLO BRUNO-SCURO CON STRIATURE PIÙ CHIARE

CARATTERISTICHE: LEGNO PARTICOLARMENTE DURO, MOLTO RESISTENTE, CON FIBRATURA DENSA DI MOVIMENTI IRREGOLARI, DIFFICOLTOSO DA LAVORARE

OLIVO SELECT



OLIVO NATURE



SELECT



TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI

NATURE



LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI

RUSTIC



MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI

Specifiche tecniche del Parquet Massello di OLIVO


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	1050-1150	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,21	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa con colla o inchiodata (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588