

## PRODUZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

INDIRIZZO INTERNET: [www.stemaurl.it](http://www.stemaurl.it) - [info@stemaurl.it](mailto:info@stemaurl.it)

### SCHEDA INFORMATIVA

In ottemperanza alle disposizioni di legge D. Lgs. n. 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

Ragione sociale azienda venditrice: **Stemau S.r.l.**

Tipologia del prodotto: **IPE' LAPACHO**



Norme di riferimento: UNI EN 11538

Nome commerciale: IPE'

Nome botanico: TABEBUIA SERRATIFOLIA, TABEBUIA IPE'

Famiglia: Bignoniaceae

Provenienza: America Centrale e Meridionale

Ossidazione: Bassa

Durezza: Elevata

Peso specifico: Fresco 1200 Kg/m<sup>3</sup> – Secco 900 Kg/m<sup>3</sup>

Essiccazione: facile e senza difficoltà, anche se ha la tendenza ad imbarcarsi

Area di crescita: Colombia, Venezuela, Brasile, Bolivia

Colore: dal marrone intenso, rossastro, verde oliva, con venature chiare e scure

Caratteristiche: legno adatto per pavimentazioni esterne, resistente all'acqua, alle muffe e ai batteri

**DECKING LISTONE CLASSIC 18-22x90-150x900-2000 mm**

**DECKING LISTONE SUPERIOR 18-22x155-190x900-2000 mm**

SELECT ● TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI

NATURE ▲ LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI

RUSTIC ■ MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI

### Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti, asciutti e riscaldati con temperatura tra i 16°C e i 23°C e con relativa umidità ambientale tra il 45% ed il 65%.

### Posa

Per la posa è consigliato rivolgersi a personale specializzato, accurato e qualificato.

Il Decking può essere posato su qualsiasi sottofondo (calcestruzzo, sabbia, ghiaia, erba) stabile e ben livellato, ove sia stata prevista un'adeguata pendenza, che consenta il regolare deflusso dell'acqua. I magatelli in legno, su cui avvitare i listoni o le quadrotte, possono essere fissati sul sottofondo, oppure su appositi piedini regolabili in altezza, al fine di consentire che la pavimentazione risulti in piano e di permettere il passaggio di canalizzazioni per il deflusso dell'acqua. Se il Decking viene posato su manto erboso, è necessario spianare l'area da pavimentare e stendere uno o due strati di tessuto non tessuto di poliestere, per evitare la ricrescita dell'erba. La distanza di posa fra i listoni dovrà essere minimo 3 mm, per garantire stabilità ed evitare che il calpestio risulti pericoloso.

### Specie legnose

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni tipi di legno reagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura, di umidità e di luce solare e possono subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore).

Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della natura e dell'ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e aziende autorizzate al disboscamento, al fine di mantenere e proteggere, in maniera corretta e responsabile, le comunità naturali e le foreste, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

### Manutenzione

Per la manutenzione del Decking è consigliato pulire il pavimento con una spazzola, oppure lavarlo con acqua ad alta pressione (idropulitrice) o con un semplice straccio inumidito con acqua ed un idoneo detergente. Alcuni mesi dopo la posa, per evitare che il pavimento risulti "secco" alla vista ed al tatto, è consigliato utilizzare un impregnante specifico, almeno due volte l'anno, ossia prima della stagione invernale e prima della stagione estiva.

Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.

### Smaltimento

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.