

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA LEGNO ~~X~~
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ERBA SINTETICA
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI



POLIPILEX D3

INCOLLAGGIO INCASTRI MASCHIO-FEMMINA DI PAVIMENTI IN LEGNO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo vinilico in dispersione acquosa in flaconi con beccuccio, resistente all'acqua, per l'incollaggio di maschio/femmina di pavimenti flottanti in legno e laminato, e di elementi in legno, truciolare e multistrato. Classe di resistenza all'acqua D3 (EN204).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Biberon



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Tempo di lavorabilità
5-10 minuti



Tempo di pedonabilità
6 ore

Tempo di presa finale
24 ore



Aspetto
Pasta



Colore
Bianco



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Base chimica
Dispersione acquosa di resine viniliche



Consumo
25-35 g/metro lineare



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)

CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Gli elementi da incastrare devono combaciare perfettamente ed essere puliti, sani e completamente esenti da sostanze distaccanti quali polvere, oli, grassi, cere, unto.

Data la buona resistenza all'umidità, POLIPILEX D3 è indicato anche per il settore falegnameria per l'incollaggio di mobili da bagno o piani cucina.

Per la sigillatura degli incastri applicare il prodotto estrudendolo dal flacone mediante l'apposito beccuccio posto sul tappo, formando così un cordolo continuo sulla superficie superiore del maschio. Per l'incollaggio degli incastri il prodotto va applicato, sempre formando un cordolo continuo nella femmina della doga, gli elementi vanno subito accoppiati e pressati tra loro per circa 15 minuti. Eventuali sbavature vanno prontamente rimosse con un panno umido. Il prodotto non macchia il legno.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare colla e legno alle condizioni dei locali di posa.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.