



FONDO CH7 SPECIAL

FONDO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PARQUET AD ALTA COPERTURA

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI:

Fondo poliuretanico bicomponente a base solvente per parquet con caratteristiche di facile applicazione, ottima copertura, bagnabilità, carteggiabilità e rapida essiccazione. Indicato per tutti i tipi di legno inclusi quelli esotici. Adatto anche per applicazioni su scale, porte, finestre e manufatti di legno in genere. Esalta il colore del legno. Per la sua elevata copertura il FONDO CH7 SPECIAL consente cicli di finitura in sole due mani in abbinamento con i prodotti vernicianti Lechner a base solvente (serie POLI) o con le finiture bicomponenti all'acqua della serie ECO e della serie COMFORT (effettuando così un ciclo misto). Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura bi componente alte prestazioni cat. J, valore limite 500)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Base chimica:	resine poliuretaniche in solvente.
Viscosità della miscela:	30-40 sec. (tazza Ford n°4)
Peso specifico della miscela:	1,02 g/cm ³
Diluizione:	non necessaria, eventualmente con DILUENTE CH 400 o DILUENTE CH400R
Rapporto di catalisi:	1:1
Pot life:	180 min. circa
Applicazione:	ruolo o pennello
Consumo:	80-100 ml/mq
Taber test (1000giri, 1000grammi, mola CS-10):	20 mg.
Adesione (quadrettatura):	100 %
Temperatura di utilizzo:	compresa tra +10°C e +25°C
Tempo di essiccazione:	fuori polvere 30 min. circa; fuori impronta 60 min. circa
Tempo di carteggiabilità:	12 ore circa.
Tempo di sovrapplicazione:	6-12 ore
Tempo di indurimento finale:	48/72 circa
Contenuto COV:	495 g/l
Temperatura di magazzinaggio:	compresa tra +5°C e +25°C
Durata di magazzinaggio:	12 mesi nelle confezioni originali sigillate.
Pulizia attrezzi:	SOLVENTE CH 500
Adatto per uso:	interno
Istruzioni di sicurezza:	Vedi Schede di Sicurezza
Confezione:	taniche da 10+10 l; taniche da 5+5 l

MODALITA' D'USO: Il pavimento di legno deve essere correttamente levigato e carteggiato fino ad ottenere una superficie liscia e planare esente da residui di vecchie vernici, sostanze inquinanti (cere, grassi, oli, siliconi, ecc.) e residui di polvere della carteggiatura che devono essere accuratamente aspirati. Verificare che l'umidità del legno sia compresa tra il 9% e il 12%. Verificare che la stuccatura, effettuata con RASOSTUC CH 1 T o ECOSTUC PLUS, sia stata correttamente effettuata, completamente essiccata e carteggiata, e che si sia provveduto a rimuovere tutta la polvere. Agitare energicamente e con cura le confezioni prima dell'uso. Versare la parte A e la parte B in un contenitore pulito ed utilizzare attrezzi puliti. Miscelare accuratamente i due componenti fino ad ottenere una soluzione perfettamente omogenea. Attendere 10 minuti circa per evitare il fenomeno "schiuma" durante l'applicazione del prodotto. Stendere il prodotto in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Prima della successiva verniciatura con vernici LECHNER bicomponenti all'acqua o al solvente, carteggiare con carta o rete abrasiva di grana n. 180-220. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE CH400 o DILUENTE CH400 R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori a 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI: E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. FONDO CH7 SPECIAL, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dei dati attinenti la sicurezza. Il prodotto ed i suoi vapori sono facilmente infiammabili; tenerlo lontano da fiamme, scintille e non fumare. Durante l'uso proteggersi le mani con guanti o crema barriera MAGIC PELL, e gli occhi. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.