

# Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



## CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA ERBA SINTETICA

# ECOSTUC PLUS

LEGANTE ALL'ACQUA PER LA PREPARAZIONE DI STUCCO PER PARQUET

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Legante all'acqua a base di resine sintetiche da impastare con farina di legno per la preparazione di stucco per parquet, ad elevatissime prestazioni, con ottimo potere riempitivo e rapida asciugatura. ECOSTUC PLUS non "cala" nelle fughe, è totalmente inodore e permette la stuccatura di parquet senza essere esposti ad esalazioni nocive di solventi. Sovraverniciabile con tutti i fondi e le finiture della serie ECO e COMFORT, oppure con i trattamenti della linea ad olio. E' altresì sovraverniciabile anche con prodotti a base solvente della serie POLI solo se totalmente asciutto. Prodotto esente da N.M.P.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



#### Applicazione

Spatola flessibile di acciaio inox o plastica



#### Adatto per uso interno



#### Rapporto polvere legno-legante

1:6



#### Tempo di carteggiabilità

60 minuti



#### Magazzinaggio

12 mesi nelle confezioni originali sigillate



#### Colore

Bianco



#### Base chimica

Resine sintetiche in dispersione acquosa



#### Consumo

secondo utilizzo



#### Temperatura di utilizzo

+10 - +30 °C



#### Pulizia

Acqua (prodotto ancora fresco)



#### Teme il gelo

### CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da N-Methyl Pyrrolidone



Prodotto esente da solvente

### MODALITÀ D'USO

Il pavimento di legno deve essere correttamente levigato e carteggiato con grana 36-60 fino ad ottenere una superficie liscia e planare. Residui di polvere della carteggiatura devono essere accuratamente aspirati. Agitare e rimescolare il prodotto prima dell'utilizzo, impastare ECOSTUC PLUS con farina di legno ottenuta dalla seconda carteggiatura (con carta o rete abrasiva di grana 60-100) del parquet da trattare, fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata. Orientativamente il rapporto ECOSTUC PLUS - farina di legno è di circa 5:1 - 6:1. Tale impasto dovrà essere più o meno fluido a seconda delle dimensioni delle fessure che si devono stuccare (fessure piccole = impasto più fluido). Procedere alla stuccatura del pavimento in legno stendendo l'impasto con una spatola (plastica o acciaio inox) cercando di farne penetrare nelle fessure la maggiore quantità possibile. Eventualmente ripetere l'operazione laddove necessario. Dopo la completa essiccazione dello stucco (circa 60 minuti) ed entro le 24/48 ore dall'applicazione, carteggiare con carta o rete abrasiva di grana 100-120, aspirare accuratamente tutta la polvere ed applicare quindi la prima mano di fondo o finitura prescelto.

### ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche tecniche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50% ed a fessure di piccole-medie dimensioni. Più le fessure sono larghe e profonde, più i tempi di asciugatura sono lunghi. Per fessure più larghe di 2mm è necessario lasciare asciugare almeno 8-12 ore. Si consiglia di eseguire i lavori con una temperatura ambientale non inferiore ai 10°C. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

### ISTRUZIONI

**PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullando quello della precedente.

**AVVERTENZE:** I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.