


Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA ERBA SINTETICA

SERIE POLI

VERNICE POLIURETANICA BICOMPONENTE A SOLVENTE PER PARQUET

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice di finitura poliuretanica bicomponente a base solvente per parquet, con caratteristiche di ottima copertura, elevatissima resistenza all'usura e tonalizzazione, facile applicazione. SERIE POLI è idonea per locali ad alto traffico ed è indicata per tutti i tipi di legno inclusi quelli esotici. Adatta anche per applicazioni su scale, porte, finestre e manufatti di legno in genere. Sovrapplicata su FONDO CH 7 SPECIAL permette una finitura in sole due mani. Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 500). Disponibile nelle versioni: lucida (CH 70), semilucida (CH 75), satinata (CH 42), opaca (CH 64)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Tempo di fuori polvere 30 minuti
Tempo di fuori impronta 60 minuti
Tempo di carteggiabilità 12 ore
Tempo di messa in servizio 36-48 ore



Rapporto di catalisi
1:1 (A:B)



Pot life
6 ore



Base chimica
Resine poliuretaniche in solvente



Grado di lucentezza
CH70 Lux: 90 gloss, CH75 Semilux: 75 gloss, CH42 Sat: 45 gloss, CH64 Matt: 15 gloss



Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): **16 mg**



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo
80-100 ml/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Solvente CH 500 (finchè il prodotto è fresco)

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 500.
Contenuto COV prodotto pronto all'uso 490 g/l.

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Applicare una mano di fondo Lechner (FONDO CH7 SPECIAL), dopo essiccazione procedere alla carteggiatura con grana 180-220 ed aspirare. Agitare energicamente la parte A prima dell'uso per avere una buona dispersione delle sostanze opacizzanti. Versare la parte A e la parte B in un contenitore pulito ed utilizzare attrezzi puliti. Miscelare accuratamente i due componenti fino ad ottenere una soluzione perfettamente omogenea, filtrare ed attendere 10 minuti circa per permettere un degasaggio ottimale della miscela. Applicare la prima mano in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Ad essiccazione avvenuta, se necessario, carteggiare con carta abrasiva di grana 180-220, rimuovere la polvere ed applicare in maniera uniforme una seconda mano. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE CH400 o DILUENTE CH400 R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori a 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. SERIE POLI, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con SERIE POLI si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro ECO DAY o della cera ECO SHINE. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.