



SM---M006/--TXX

Impregnante Sintetico

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Impregnante idoneo per la decorazione e la protezione del legno destinato all' esposizione esterna • Resistente alle intemperie • Svolge azione protettiva contro i danni causati dagli agenti atmosferici 	<ul style="list-style-type: none"> • Viene assorbito dal legno senza creare spessore • Non sfoglia, consentendo una facile manutenzione di superfici già trattate con SM---M006 senza bisogno di sverniciare. • La versione trasparente garantisce una minor tenuta all'esterno rispetto alle versioni colorate, e deve pertanto essere sempre sovraverniciata
--	---

Versioni:

SM---M006/-----	Trasparente	SM---M006/--T15	Mogano	SM---M006/--T23	Noce scuro
SM---M006/--T01	Nero	SM---M006/--T21	Noce Brennero	SM---M006/--T30	Castagno
SM---M006/--T09	Verde	SM---M006/--T22	Noce	SM---M006/--T70	Rosso ossido
SM---M006/--T13	Larice				

Uso consigliato:	• Infissi	• Cottages	• Serramenti	• Manufatti in legno in genere destinati all' esposizione esterna
Metodo di applicazione:	Pennello, immersione , flow-coating , spruzzo (vedi avvertenze)			
Preparazione del prodotto:	Diluire eventualmente al 10 -30 % con DS---M030 a seconda dell' impiego			

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	14 - 23 (a seconda del colore)
Peso Specifico (g/cm ³)	0.860± 0.030
Viscosità DIN 2 a 23°C	55 ± 2 sec

Caratteristiche Applicative

N° consigliato di mani	max 4
Quantità per mano	60 - 100 g/m ²
Intervallo tra le mani	8 h minimo.

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m ²			
Fuori polvere	60'	Carteggiabile	16 h minimo
Maneggiabile	4 h	Sovraverniciabile	8 h minimo
Accatatabile	24 h		

Preparazione del substrato: Pulire accuratamente il legno grezzo asportando residui di vecchie pellicole e togliendo eventuale resina con diluente nitro DN---M020

Sovraverniciatura : Con finiture sintetiche serie SO-xxM325 o SO-xxM308, previa carteggiatura dell' impregnante.
Data la tendenza dell' SM---M006 a non formare film, la carteggiatura va effettuata in modo blando, possibilmente con apposite spazzole

Note ed avvertenze:

Mescolare molto bene i prodotti prima dell'uso, servendosi anche di una apposita spatola per le versioni colorate. Lo sfuato ed i residui dell' SM---M006, come per tutti i prodotti sintetici, possono essere soggetti a fenomeni di autocombustione. Al termine di ogni giornata lavorativa deve essere effettuata una accurata pulizia recuperando lo sfuato di spruzzatura dalle varie parti della cabina e dal pavimento e gli stracci sporchi di prodotto, portando il tutto all' esterno.
L'applicazione a spruzzo deve essere tassativamente effettuata in cabine dotate di buon sistema di aspirazione
Nel caso di impiego su legno di conifera può verificarsi, a seguito dell'esposizione all' esterno, ed in particolare per effetto del calore del sole, un fenomeno di fuoriuscita di resina naturale contenuta nel legno. Si tratta di un fenomeno naturale inevitabile che, per quanto antiestetico, non pregiudica comunque la tenuta del film di vernice nel tempo.
Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.