



TM---M005/--TXX

Tinte al Solvente per Interni solubili

Caratteristiche salienti del prodotto:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Coloranti concentrati per la colorazione delle finiture acriliche, poliuretatiche e nitro . • Adatti a sfumature sul fondo carteggiato. • Sconsigliate per la colorazione diretta del legno. | <ul style="list-style-type: none"> • Scarsa resistenza alla luce. • Ottima solubilità in diluenti e vernici poliuretatiche. • Non diluibili con acqua |
|--|--|

Versioni:

TM---M005/--T04	Blu
TM---M005/--T07	Giallo
TM---M005/--T09	Verde
TM---M005/--T01	Nero
TM---M005/--T03	Rosso
TM---M005/--T03	Rosso
TM---M005/--T15	Mogano

TM---M005/--T28	Teak
TM---M005/--T71	Rosso Carminio
TM---M005/--T24	Palissandro
TM---M005/--T23	Noce Scuro
TM---M005/--T18	Noce Medio
TM---M005/--T22	Noce

Uso consigliato:	Idoneo per una leggera tinteggiatura di fondi e finiture a solvente.
Metodo di applicazione:	pistola a tazza, air-mix.
Preparazione del prodotto:	Per applicazione come sfumatura diluire a piacere con DT---M070 o DT---M007.

Caratteristiche Chimico-Fisiche :

Peso specifico medio (g/cm³): 0,830 ± 0,030
 Residuo secco medio (%): da 4 a 5 a seconda dei colori
 Le tinte TM---M005/----- sono costituite da una serie di soluzioni di coloranti organici e metallo-complessi in solventi organici a rapida essiccazione.

Indicazioni generali sul ciclo:

Preparazione del substrato:	Uso come sfumatura, Carteggiatura del grezzo con grana 320
Sovraverniciatura:	I coloranti della serie TM---M005 possono subire viraggi di tono quando sovraverniciati con poliesteri redox. E' pertanto raccomandato l'utilizzo dell'isolante FCM---M192 prima dell'applicazione di un prodotto poliesteri.

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.