

Scheda tecnica prodotto NR 6182

IMPREGNANTE FINITURA TRASPARENTE IDROREPELENTE

Data creazione: 09/09/98 Data revisione: 13/11/2014, revisione 3

ICA S.p.a. Via S. Pertini n. 52, Zona Ind.le A 62012 Civitanova Marche (MC) - Italy
Tel. +39 0733 8080 Fax. +39 0733 808140

PRODOTTO: IM011 IMPREGNANTE FINITURA TRASPARENTE IDROREPELENTE

DESCRIZIONE: Vernice monocomponente per esterno che unisce in un unico prodotto i vantaggi di un impregnante a quelli di una finitura opaca e morbida al tatto. Altre sue caratteristiche sono la notevole elasticità, che gli permette di seguire i movimenti del legno, la rapidità di essiccazione e il forte potere idrorepellente. Inoltre è formulato in maniera tale che non si sfoglia sotto l'azione delle intemperie, ma si degrada lentamente, rendendo così molto più facile la manutenzione.

SETTORE D'IMPIEGO: infissi

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

Aspetto: Liquido giallo trasparente
Residuo secco %: 32 ± 2

Opacità: 20±5 gloss

MODALITA' D'IMPIEGO: A pennello, a spruzzo, ad immersione, o a pioggia. Il prodotto va applicato, senza diluire in 2 mani con intervallo di 12 - 24 ore e con eventuale carteggiatura intermedia, sopra ad una mano del ns. impregnante trasparente IM100 o trasparente colorato IM010C. Poiché l'IM 011 contiene principi attivi contro funghi e insetti, esso può essere applicato anche direttamente sul legno carteggiato in 3 mani sempre con intervallo di 12 - 24 ore. In questo caso per favorire la penetrazione nel legno la prima mano può essere diluita con il 20% - 30% del ns. D1018.

INDURITORE: Vernice monocomponente.

ESSICCAZIONE:

Fuori impronta: 2 ore a 23°C a 60% di U.R.
Essiccazione completa: 12 - 18 ore a 23°C e 60% di U. R.

DILUIZIONE: il prodotto è pronto uso

QUANTITATIVO DA APPLICARE: 60-80 g/m²

NUMERO DI MANI: una o più mani

INTERVALLO TRA LE MANI: 12-24 ore a 23°C e 60% di U. R.

STABILITA' IN BARATTOLO A 20°C: 12 mesi, prodotto in tetro correttamente conservato

AVVERTENZE:

- 1) Nell'applicazione a spruzzo operare in ambienti bene areati. Il pulviscolo di spruzzatura può causare fenomeni di autocombustione. Pulire accuratamente il luogo di lavoro.
- 2) Nell'applicazione ad immersione manuale usare guanti protettivi. Alla fine dell'applicazione coprire bene le vasche d'immersione, per evitare l'evaporazione dei solventi e la formazione di pelli. Se la vernice nella vasca non viene usata di continuo è bene rimetterla nei contenitori originali che vanno tenuti chiusi avendo cura prima di filtrarla per eliminare le impurità (come polvere di legno) che vi sono cadute durante la lavorazione. In ogni caso di tanto in tanto aggiungere nella vernice l'apposito additivo antipelle AD3 nella percentuale dello 0.2% - 0.3% e controllare la viscosità riportandola a quella originale con l'aggiunta del ns. diluente D1018. Tutto questo vale anche per l'applicazione a pioggia.
- 3) Agitare bene prima dell'uso.
- 4) L'IM011 a richiesta si può ottenere anche trasparente colorato secondo le tinte riportate nella ns. cartella colori degli impregnanti.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

| CARATTERISTICA | UNITA' | VALORE | METODO |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| Peso spec. a 20°C | g/ml | 0.86 ± 0.05 | MP01 |
| Visc.C.F.2 20°C | sec | 36 ± 3 | MP04 |
| Finezza: | µm | 30 max. | MP12 |

Il valore di collaudo della viscosità si riferisce al prodotto appena controllato. L'eventuale variazione dai dati specificati nella scheda tecnica può essere causata da circostanze quali il tempo e le condizioni di stoccaggio.

IM011/3

Pagina 1 di 2

Scheda tecnica prodotto NR 6182

IMPREGNANTE FINITURA TRASPARENTE IDROREPELENTE

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica nonché eventuali informazioni verbali sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell' ultima edizione.