

COLLEZIONE ETERNITY

CRITERI DI SELEZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

NORMA UNI EN 13226
M/F

SELECT ●
NATURE △
RUSTIC ■
CLASSE LIBERA
MIX 1
MIX 2



Il marchio della gestione forestale responsabile



Classificazione per Larix spp. (Larice)

Faccia dell'elemento

CARATTERISTICHE

	●	△	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
Nodi			Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno
Sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤10 mm	Consentiti se: diametro ≤20 mm	
Nodi marci	Consentiti se: diametro ≤3 mm	Consentiti se: diametro ≤10 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 15 mm di lunghezza	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita fino al 5% della faccia	Consentita	
Tasche di resina	Non consentite	Consentite di 2 mm di larghezza Consentite di 25 mm di lunghezza	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.
L'alburno sano è consentito dalla controfaccia fino alla parte superiore dell'incastro maschio senza considerare i limiti definiti per la faccia