

COLLEZIONE ETERNITY

CRITERI DI SELEZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

NORMA UNI EN 13226
M/F

SELECT ●
NATURE △
RUSTIC ■
CLASSE LIBERA
MIX 1
MIX 2



Il marchio della gestione forestale responsabile



Classificazione per legni di latifoglie

Faccia dell'elemento			
CARATTERISTICHE	●	△	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
Nodi	Consentiti se:	Consentiti se:	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno
Sani e aderenti	diametro ≤2 mm se non raggruppati*	diametro ≤5 mm se non raggruppati*	
Nodi marci	diametro ≤1 mm se non raggruppati*	diametro ≤2 mm se non raggruppati*	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤ 0,5% della larghezza dell'elemento.	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale e linee minerali	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno. Nella classe ● l'alburno sano è consentito se in un angolo e fino al 50% dello spessore dell'elemento.			
* I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			