

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET: www.stemausr.it - info@stemausr.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

Ragione sociale azienda venditrice: Stemau s.r.l.



• Tipologia del prodotto

Parquet Prefinito 2 Strati **COLLEZIONE TECNIC**

Nome commerciale: **JATOBA' (DOUSSIE' RIO) - CILIEGIO BRASILIANO**

Nome botanico: HYMENAEA COURBARIL

Famiglia: Fabaceae

Area di crescita: America centrale, Sud America

Colore: marrone-rossastro lucente con venature scure

Caratteristiche: legno particolarmente duro, elegante e decorativo, idoneo per ambienti ad alto calpestio

Formato: LAMPARQUET MAXI 10-11x90-100x600-1500 mm

Dimensioni: spessore da 10 a 11 mm, larghezza da 90 a 100 mm, lunghezza da 600 a 1500 mm

Pezzi per pacco: 28

Norma di riferimento: UNI EN 13489

Parquet Prefinito 2 Strati: pavimento costituito da un sottile strato superiore di legno nobile incollato su un supporto in legno dolce ed economico. In quanto pre-finito in laboratorio (e non in opera) si presta a finiture particolari quali colorazioni tramite pigmenti, decappature, spazzolatura della fibra, microbisellatura dei lati della tavola (spigoli smussati e non vivi), piallature a mano, spigoli spaccati sui vari lati della tavola, seghettatura, termotrattamenti, decorazioni ad acqua.

• Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti, con imballo integro e chiuso.

• La posa e l'ambiente di posa

La posa deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti. L'umidità ambientale deve essere compresa tra il 45% e 65% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C. L'umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizi o normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. La misurazione deve essere eseguita mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa. Prima della posa, l'installatore è tenuto a verificare il contenuto di umidità del parquet (9 ±2%); il controllo dell'umidità deve essere effettuato con misuratore elettrico; in caso di contestazione solo la determinazione con il metodo della stufa, per pesata, può essere definita come quella di riferimento. Nella posa del pavimento in legno su massetto riscaldante, utilizzare possibilmente elementi di dimensioni ridotte e specie legnose maggiormente stabili. Evitare di incollare i fianchi degli elementi. Per ulteriori indicazioni sulla posa fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" edito da Edilegno/Federlegno Arredo.

• Condizioni di utilizzo

L'umidità ambientale deve essere mantenuta tra il 45% e 65% e la temperatura tra i 18° e i 25° C. Utilizzare eventualmente dei vaporizzatori per mantenere l'umidità ambientale sui valori indicati. Nel primo periodo dopo la posa, evitare di coprire il pavimento con tappeti o altro, allo scopo di permettere una omogenea ossidazione del parquet. Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti o altri oggetti tendono a scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce.

• Specie legnose

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature". La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva e rispetta i requisiti massimi previsti nella normativa UNI 11622-1 2016 per pavimentazioni a base di legno per interni a medio calpestio.

• Manutenzione

Per una buona manutenzione di un pavimento in legno osservare le seguenti precauzioni:

prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino, mantenuto pulito per allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive;

ordinariamente rimuovere la polvere con scopa a frange o mediante aspirapolvere;

abituamente pulire il pavimento con panno inumidito con acqua e detersivo per pavimenti neutro e non schiumoso;

non lavare mai con acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore;

non utilizzare alcool, solventi, acidi, ammoniaca, in quanto possono danneggiare irreparabilmente la verniciatura.

• Reclami

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso. Eventuali contestazioni dovranno essere sollevate con raccomandata A.R. entro 8 giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito, nonché rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente l'azienda, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi dell'azienda non potranno andare oltre al ritiro e la sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

NON SONO ACCETTATE CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO