

CRITERI DI SELEZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

NORMA UNI EN 13227

SELECT ●
 NATURE ▲
 RUSTIC ■
 CLASSE LIBERA
 MIX 1
 MIX 2



Il marchio della gestione forestale responsabile



Classificazione per Quercus spp. (Quercia)

Faccia dell'elemento			
CARATTERISTICHE	●	▲	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito*	Consentite tracce leggere
Nodi	Consentiti se:	Consentiti se:	Consentiti se:
Sani e aderenti	diametro ≤ 2 mm	diametro ≤ 5 mm	diametro ≤ 15 mm
b** < 70 mm	diametro ≤ 3 mm	diametro ≤ 10 mm	diametro ≤ 30 mm
b** ≥ 70 mm			
Nodi marci	Non consentiti	diametro ≤ 3 mm	diametro ≤ 10 mm
Fessurazioni	Non consentite	Consentite	
Scanalature di corteccia	Non consentite	Non consentite	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita***	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno. L'alburno sano è consentito fino al 50% dello spessore.			
* Per elementi senza incastro di grandi dimensioni e maxi è consentito alburno sano non maggiore del 15% della faccia.			
** b = larghezza della faccia dell'elemento.			
*** Quercia bruna.			