

**NORMA UNI EN 13489**

SELECT ●  
NATURE △  
RUSTIC ■  
CLASSE LIBERA  
MIX 1  
MIX 2



Classificazione per Larix spp. (Larice)

Faccia dell'elemento			
CARATTERISTICHE	●	△	■
<b>Alburno sano</b>	Consentito	Consentito	
<b>Nodi*</b>			
Sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤12 mm se non raggruppati**	Consentiti se: diametro ≤25 mm	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Marci	Consentiti se: diametro ≤5 mm se non raggruppati**	Consentiti se: diametro <15 mm	
<b>Cretti (setolature)</b>	Non consentiti	Consentiti fino a 40 mm di lunghezza per striscia	
<b>Inclusioni di corteccia</b>	Non consentite	Non consentite	
<b>Colpo di fulmine</b>	Non consentito	Non consentito	
<b>Deviazione della fibratura</b>	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
<b>Variazione di colore</b>	Consentita leggera variazione	Consentita	
<b>Tasche di resina</b>	Non consentite	Consentite 2 mm in larghezza Consentite 25 mm in lunghezza	
<b>Alterazione biologica</b>	Non consentiti	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.			
* Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti. **I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			