


Ciliegio Europeo



Stemma



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: **CILIEGIO EUROPEO**



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

- NORME DI RIFERIMENTO:** UNI EN 13227
- NOME COMMERCIALE:** CILIEGIO EUROPEO
- NOME BOTANICO:** PRUNUS AVIUM
- FAMIGLIA:** ROSACEAE
- PROVENIENZA:** EUROPA
- OSSIDAZIONE:** ELEVATA
- DUREZZA:** MEDIA
- DENSITA':** FRESCO 700-850 Kg/m³ - SECCO 550-650 Kg/m³
- ESSICCAZIONE:** FACILE E LENTA PER EVITARE TORSIONI E FESSURAZIONI
- AREA DI CRESCITA:** EUROPA CENTRO MERIDIONALE
- COLORE:** ARANCIO-ROSSICCIO CALDO
- CARATTERISTICHE:** LEGNO DURO E PREGIATO



- SELECT** ● **TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**
- NATURE** ▲ **LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI**
- RUSTIC** ■ **MARCATI VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI**

Specifiche tecniche del Parquet Massello di CILIEGIO EUROPEO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	550-650	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,15	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa con colla o inchiodata (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588