

Teak  
Teak



Stemmau



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: TEAK



Stema

Produzione Pavimenti in Legno



Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

**NORME DI RIFERIMENTO:** UNI EN 13226 - UNI EN 13227

**NOME COMMERCIALE:** TEAK

**NOME BOTANICO:** TECTONA GRANDIS

**FAMIGLIA:** VERBENACEAE

**PROVENIENZA:** AFRICA

**OSSIDAZIONE:** MEDIA

**DUREZZA:** MEDIA

**DENSITA':** DA 550 A 750 KG/M<sup>3</sup>

**ESSICCAZIONE:** FACILE, MA OCCORRE PROCEDERE LENTAMENTE

**AREA DI CRESCITA:** TOGO

**COLORE:** DAL BRUNO DORATO BRONZO A VARIEGATURE BRUNO VERDASTRE-NERASTRE-GRIGIASTRE  
CON VENATURE BEN EVIDENTI E MARCATE TENDENTI AL GRIGIO-NERO

**CARATTERISTICHE:** LEGNO RESISTENTE, DUREVOLE E PREGIATO

TEAK SELECT



TEAK NATURE



TEAK RUSTIC



**SELECT** ● **TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**

**NATURE** ▲ **LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI**

**RUSTIC** ■ **MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI**

# Specifiche tecniche del Parquet Massello di TEAK

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m <sup>3</sup>	550-750	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,16	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

**Posa con colla o inchiodata** (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

**Posa su riscaldamento a pavimento: ilono** (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588