

NORMA UNI EN 13489

SELECT ●
 NATURE △
 RUSTIC ■
 CLASSE LIBERA
 MIX 1
 MIX 2



Classificazione per Quercus spp. (Quercia)

Faccia dell'elemento			
CARATTERISTICHE	●	△	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	
Nodi*			Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤3 mm se non raggruppati**	Consentiti se: diametro ≤8 mm	
Marci	Consentiti se: diametro ≤1 mm se non raggruppati**	Consentiti se: diametro <2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per striscia	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentiti	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.			
* Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti. **I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			