

NORMA UNI EN 13489

SELECT ●
NATURE △
RUSTIC ■
CLASSE LIBERA
MIX 1
MIX 2



Classificazione per Quercus spp. (Quercia)

| Faccia dell'elemento | | | |
|--|---|---|--|
| CARATTERISTICHE | ● | △ | ■ |
| Alburno sano | Non consentito | Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito | |
| Nodi* | | | Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet |
| Sani e aderenti | Consentiti se: diametro ≤3 mm se non raggruppati** | Consentiti se: diametro ≤8 mm | |
| Marci | Consentiti se: diametro ≤1 mm se non raggruppati** | Consentiti se: diametro <2 mm | |
| Cretti (setolature) | Non consentiti | Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per striscia | |
| Inclusioni di corteccia | Non consentite | Non consentite | |
| Colpo di fulmine | Non consentito | Non consentito | |
| Deviazione della fibratura | Consentita, nessun limite | Consentita, nessun limite | |
| Variazione di colore | Consentita leggera variazione | Consentita | |
| Raggi parenchimatici (specchiature) | Consentiti | Consentiti | |
| Alterazione biologica | Non consentiti | Non consentita | |
| Parti non visibili | | | |
| Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno. | | | |
| * Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti. **I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm. | | | |