

NORMA UNI EN 13489

SELECT ●
NATURE △
RUSTIC ■
CLASSE LIBERA
MIX 1
MIX 2



Classificazione per legni di latifoglie

Faccia dell'elemento			
CARATTERISTICHE	●	△	■
Alburno sano o cuore*	Non consentito Non consentito	Consentito Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Consentite tracce leggere Consentito
Nodi**			Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤2 mm se non raggruppati***	Consentiti se: diametro ≤5 mm se non raggruppati***	
Marci	Consentiti se: diametro ≤1 mm se non raggruppati***	Consentiti se: diametro <2 mm se non raggruppati***	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤0,5% della larghezza dell'elemento	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentiti	Non consentita	
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.			
* L'alburno sano o il "cuore" devono essere scelti secondo la specie di legno interessata. ** Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti. *** I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			