



Mogano Sapelli
Mogano Sapelli



Stemau S.p.A.



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: MOGANO SAPELLI



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13227
NOME COMMERCIALE: MOGANO SAPELLI
NOME BOTANICO: ENTANDROPHRAGMA CYLINDRICUM
FAMIGLIA: MELIACEAE
PROVENIENZA: AFRICA
OSSIDAZIONE: ELEVATA
DUREZZA: MEDIA
DENSITA': FRESCO 900 Kg/m³ - SECCO 650 kg/m³
ESSICCAZIONE: LENTA E CURATA PER EVITARE DEFORMAZIONI
AREA DI CRESCITA: AFRICA OCCIDENTALE E CENTRALE
COLORE: ROSSICCIO-ROSSO-BRUNO
CARATTERISTICHE: LEGNO RESISTENTE E DUREVOLE

MOGANO SAPELLI
SELECT

SELECT ● **TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**
NATURE ▲ **LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI**
RUSTIC ■ **MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI**

Specifiche tecniche del Parquet Massello di MOGANO SAPELLI

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	650-700	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,16	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa con colla o inchiodata (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588