



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

 LINEA RESILIENTI

 LINEA NAVALE

 LINEA LEGNO

 LINEA ERBA SINTETICA

 LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI



SIMPLY K1

VERNICE POLIURETANICA-ACRILICA MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA PER PARQUET A LEGGERA TONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Vernice poliuretanica-acrilica monocomponente di finitura, per parquet, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa con ottimo potere coprente e buona resistenza all'abrasione e alle sgommature. Dotata di eccezionale pienezza, bagnabilità e carteggiabilità, di facile applicazione e con un effetto leggermente tonalizzante. Adatto per ambienti a medio traffico. Prodotto esente da N.M.P. e conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite 140.) Disponibile nelle versioni satinata ed opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo a pelo raso



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Tempo di fuori polvere 40 minuti
Tempo di fuori impronta 70 minuti
Tempo di carteggiabilità 6-12 ore
Tempo di messa in servizio 36-48 ore



Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa



Grado di lucentezza
Sat: 45 gloss, Matt: 15 gloss



Taber test
(1000 giri, 1000 grammi, mola CS-10): 10 mg



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo
80-100 ml/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)



Teme il gelo

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura monocomponente alte prestazioni cat. I, valore limite
140. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 49 g/l.



Prodotto esente da N-Methyl Pyrrolidone



Prodotto esente da solvente

CERTIFICAZIONI

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare con cura la confezione prima dell'uso. Versare il prodotto in un contenitore pulito, filtrare, attendere qualche minuto ed utilizzare attrezzi puliti. Stendere SIMPLY K1 in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. Dopo l'essiccazione della prima mano, rispettando i tempi di sovrappioggia sopra citati, si può procedere all'applicazione di una seconda mano, con o senza carteggiare con carta o rete abrasiva di grana 180-220 tra una mano e l'altra.

E' possibile eventualmente applicare una terza mano di SIMPLY K1 previa carteggiatura. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE ECO R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori ai 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degassaggio della vernice.

ALTRI INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. Non applicare successivamente vernici a solvente. Per una corretta manutenzione del pavimento di legno verniciato con SIMPLY K1 si consiglia l'utilizzo periodico del sapone neutro ECO DAY o la cera ECO SHINE. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. SIMPLY K1, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fogna. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.