

EPR900 Nastro autoagglomerante a base di gomma etilenpropilenica (EPR)

Spessore: 0,50 mm

Lunghezza: 9.1 m (10 yarde)

Larghezza: 19 mm

Carico di rottura: >1.5 MPa (BS 903)

Allungamento a rottura: >=500% (BS 903)

Rigidità dielettrica: >=15 kV/mm (ASTM D149)

Resistività: 1×10^{12} Ω cm (ASTM D257)

Temperatura di servizio: 0°C ... +80°C

